

Regupol® Bewuchshemmende Matten Typ 767

Produktbeschreibung				
Produkt	elastische Bahnenware aus Elastomerkorn zur Vegetationsunterdrückung			
Material	PUR-gebundene Elastomere auf SBR-Kautschuk Basis			
Bahnenlänge	10 m, andere Längen auf Anfrage			
Bahnenbreite	1.000 mm / 1.250 mm / 1.500 mm, andere Breiten auf Anfrage			
Dicke	8 mm / 10 mm, andere Stärken auf Anfrage			
Gewicht	ca. 0,79 kg/m ² pro mm Dicke			
Muster	einfarbig, schwarz, offenporig			
Einsatzbereich	Zaunanlagen, Bahnstrecken & Dienstwege, Solaranlagen, Flughäfen, Straßen und Umspannwerke, andere möglich			
Anwendung				
Verwendungszweck	Verhinderung unerwünschter Vegetation			
Verlegung	Grundsätzlich lose Verlegung der Bahnen mit Verklebung der Bahnenstöße			
Befestigung	Verklebung der Bahnen miteinander (evtl. mit Hilfe von Unterlegstreifen) und auf Beton oder Asphalt mit 1-komponentigen PU-Klebstoff (als Zubehör lieferbar in Kartuschen) Zusätzliche Befestigung mit Erdnägeln bei Verlegung auf dem Erdreich empfohlen. Dabei sollte auf große Unterlegscheiben zurückgegriffen werden.			
Weitere Hinweise	Lichtdichte Verschleißung, z. B. an Pfosten, erfolgt durch die Herstellung einer Aussparung mit leichtem Untermaß und der lichtdichten Abdichtung mittels PU-Klebstoff oder Heißbitumen.			
Technische Eigenschaften		Norm	Ergebnis	Kommentar
Wasserdurchlässigkeit		in Anlehnung an DIN 18035-6	ca. 7,05 l pro m ² /s bei 8 mm Dicke	hohe Wasserdurchlässigkeit
Brandverhalten		DIN EN 13501	Klasse E	normal entflammbar
Temperaturbeständigkeit			-40 °C bis 115 °C	sehr hohe Beständigkeit
Reißdehnung		in Anlehnung an DIN EN ISO 1798	8 mm: ca. 63% 10 mm: ca. 65%	hohe Elastizität
Zugfestigkeit		in Anlehnung an DIN EN ISO 1798	8 mm: ca. 0,75 N/mm ² 10 mm: ca. 0,80 N/mm ²	hohe Belastbarkeit

Änderungen der technischen Daten sind vorbehalten. Alle angegebenen Werte unterliegen Schwankungstoleranzen von $\pm 25\%$. Maßgeblich für die Aktualität der Daten sind die Informationen auf unserer Internetseite www.berleburger.com
 BSW Berleburger Schaumstoffwerk GmbH
 Am Hilgenacker 24
 57319 Bad Berleburg
 Tel. +49 2751 803 0
 info@berleburger.de