

## Ausschreibungstext

### Regupol® Fallschutzplatte FXM

Seite 1 von 2

<b>Liefernachweis</b>		BSW GmbH Berleburger Schaumstoffwerk Am Hilgenacker 24 57319 Bad Berleburg	Tel.: 02751 803-0 Fax: 02751 803-109 info@berleburger.de www.berleburger.com	
Pos.	Menge	Leistungsumfang	Einheitspreis EUR	Gesamt EUR
1.	m <sup>2</sup>	<b>Regupol® Fallschutzplatte FXM</b> nach DIN EN 1177:2008 (HIC 1000)  liefern und verlegen. Freie Fallhöhe bis _____ Meter Abmessung: 1.000 x 500 mm (mit Scheinfuge bei 500 mm) Stärke: _____ mm Farbe: _____ /schwarz (zweischichtig) Deckschicht aus voll durchgefärbtem, lichtechtem EPDM-Granulat 1.) Wasserdurchlässigkeit: (DIN 18035-6) ca. 1,2 cm/sek. 2.) Zugfestigkeit: (DIN EN ISO 1798) ca. 0,35 N/mm <sup>2</sup> 3.) Reißdehnung: (DIN EN ISO 1798) ca. 45% 4.) Weiterreißfestigkeit: (DIN ISO 34-1 B) ca. 3,5 N/mm 5.) Druckspannung bei 20% Verformung: (DIN EN ISO 3386-2) ca. 0,10 N/mm <sup>2</sup> 6.) Kritische Fallhöhe (HIC): (DIN EN 1177) 1,25 m – 3,00 7.) Hitzebeständigkeit: bis 80°C, kurzfristig bis 100°C 8.) Brandverhalten: (DIN EN 13501-1) Klasse E	m <sup>2</sup>	

Pos.	Menge	Leistungsumfang	Einheitspreis EUR	Gesamt EUR
2.	m <sup>2</sup>	<p><b>Verlegeversion I auf ungebundener Tragschicht</b></p> <p>Verlegt dicht bis press auf einem ungebundenen Untergrund aus verdichtetem Frostschutzmaterial (0/45), mindestens 30 cm, besser 40 cm stark, plus ein 2-3 cm Feinplanum aus einem Sand-/ Splittgemisch (0-5 oder 0-8) in trittfest verdichtetem, planebenem Zustand.</p> <p>Verklebung der Platten miteinander an den Seiten mit <b>Regupol</b><sup>®</sup> Einkomponenten-PU-Kartuschen-Klebstoff. Verbrauch: 1 Kartusche (310 ml) für ca. 3 m<sup>2</sup></p>	Kartuschen	
2.1	lfm.	<p><b>Einfassung/Umrandung</b></p> <p>z. B. <b>Regupol</b><sup>®</sup> Randeinfassungen mit Betonrückenstütze gesetzt. <b>Regupol</b><sup>®</sup> Randeinfassung Abmessung 1.000 x 250 x 50 mm Farbe: _____</p>	lfm.	
3.	m <sup>2</sup>	<p><b>Verlegeversion II auf Beton- / Asphaltuntergrund</b></p> <p>Verlegt per punktueller Verklebung mit <b>regugym</b> PU-Kontakt-Spezialkleber auf einem planebenen, trockenen Beton-/Asphaltuntergrund Verbrauch ca. 1 kg/m<sup>2</sup></p>	kg	
3.1	m <sup>2</sup>	<p>Zusätzlich erfolgt eine Verklebung der Platten miteinander an den Seiten mit <b>Regupol</b><sup>®</sup> Einkomponenten-PU-Kartuschen-Klebstoff. Verbrauch: 1 Kartusche (310 ml) für ca. 3 m<sup>2</sup></p>	Kartuschen	

**Summe EUR:** \_\_\_\_\_

Version 022017  
Druckdatum: 01.03.2017



**BSW**

Berleburger Schaumstoffwerk GmbH, 57319 Bad Berleburg (Germany)  
Am Hilgenacker 24 • Tel.: ++49 2751 803-0 • Fax ++49 2751 803-109  
eMail: info@berleburger.de • Internet: www.berleburger.com